# Rubans protecteurs

## pour les panneaux architecturaux 3M[MC]

### La protection qui fait écran efficacement, qui s'enlève proprement et qui préserve la beauté de votre investissement... à l'intérieur comme à l'extérieur!

**Rubans protecteurs UV 3M[MC] (bleu et transparent)**

Une exposition directe aux rayons UV du soleil peut abîmer vos stocks. Les rubans protecteurs UV 3M[MC] procurent une excellente résistance à l'abrasion et une solide protection contre les effets dévastateurs du soleil pendant une période maximale de 5 mois, pour la pellicule transparente, et de 3 mois* pour la pellicule bleue. Grâce au support de leur pellicule et à leur adhésif qui offrent double protection contre le soleil, les rubans protecteurs UV 3M[MC] constituent un écran efficace et s'enlèvent proprement, même après une longue exposition aux UV.

Lorsqu'ils sont appliqués en cours de production, ces rubans protègent vos panneaux de construction architecturaux contre les dommages aux surfaces et l'exposition à la lumière du soleil, que ce soit pendant le transport ou l'entreposage. Les rubans protecteurs UV 3M[MC] sont offerts en deux couleurs, soit transparent et bleu translucide. La pellicule bleue présente l'avantage supplémentaire d'être visible sur les surfaces en verre. Les deux versions permettent l'inspection visuelle des surfaces sous le ruban.

**Pour savoir quel ruban convient le mieux pour protéger votre produit, veuillez consulter le tableau ci-dessous.**

| Produit | Clarté | Propriétés moulantes | Teinte bleue | Intérieur | Extérieur | Adhérence à l'acier en oz/po² (ASTM D 330) | Résistance à la traction en lb/po de largeur (ASTM D 3759) | Allongement (ASTM D-3759) | Épaisseur totale du ruban (ASTM D-3652) | Couleur | Protection UV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AU23B/UV | | X | X | X | | 4,0 à 5,0 | 4 500 | 600 % | 2,0 mils (0,05 mm) | Bleu | Max. 3 mois |
| 2AU26B/UV | | X | X | | X | 7,0 à 9,0 | 4 500 | 600 % | 2,0 mils (0,05 mm) | Bleu | Max. 3 mois |
| 31U23C/UV | X | | | X | | 3,0 à 4,0 | 2 500 | 450 % | 3,0 mils (0,08 mm) | Transparent | Max. 6 mois |
| 31U26C/UV | X | | | | X | 7,0 à 9,0 | 2 500 | 450 % | 3,0 mils (0,08 mm) | Transparent | Max. 6 mois |

* Les résultats réels varient en fonction du substrat et des conditions d'exposition aux UV.

## Rubans de polyéthylène pour l'extérieur 3M[MC] (noir et blanc)

Les rubans de polyéthylène pour l'extérieur 3M[MC] résistant aux UV réduisent les risques de dommages aux surfaces causés par les résidus d'adhésif et par la fusion du ruban aux surfaces des panneaux de liaison architecturaux. Une couche externe blanche et une couche interne noire agissent simultanément pour réduire au minimum l'accumulation d'adhésif et permettre de retirer proprement le ruban afin de réduire les coûts de main-d'œuvre.

### Constatez par vous-même jusqu'à quel point une protection UV supérieure peut être bénéfique mois après mois.

**Concurrent 1**
Rigide et cassant

**Concurrent 2**
Fusionné au métal

**Concurrent 3**
Fusionné au métal

**3M**
Aucun transfert d'adhésif, retrait propre ; aucune reprise du travail

Remarque : Utilisation suggérée pour une période maximale de 6 mois. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le ruban convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

| Produit | Structure du ruban (support/adhésif) | Adhérence à l'acier en oz/po² | Prise (norme D 3759 de l'ASTM) | Allongement | Épaisseur totale du ruban (norme D-3330 de l'ASTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25M26X | Co-extrudée/acrylique | 8 | Modérée | 600 % | 0,08 mm (3,0 mil) |
| 3W25X | Co-extrudée/acrylique | 5 | Modérée | 450 % | 0,08 mm (3,0 mil) |
| 3W26X | Co-extrudée/acrylique | 7 | Modérée | 450 % | 0,08 mm (3,0 mil) |
| 3W29X | Co-extrudée/acrylique | 8 | Modérée | 450 % | 0,08 mm (3,0 mil) |
| 3W55X | Co-extrudée/acrylique | 9 | Modérée | 450 % | 0,08 mm (3,0 mil) |

Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

**UTILISATION DU PRODUIT :** Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que PolyMask Corporation et 3M jugent dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de PolyMask Corporation et de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit de PolyMask Corporation dans le cadre d'une application donnée, y compris les conditions d'utilisation, la durée de l'application et les conditions ambiantes dans lesquelles on l'utilise. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit PolyMask Corporation avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

**GARANTIE ET LIMITE DE RECOURS :** À moins d'indication contraire dans d'autres documents, les encarts d'emballage ou les emballages de produits individuels, PolyMask Corporation garantit que chaque produit PolyMask Corporation est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. Les produits individuels peuvent avoir des garanties supplémentaires ou différentes énoncées dans la documentation, les encarts ou sur les emballages qui s'y rapportent. **PolyMask Corporation et la Compagnie 3M n'offrent aucune autre garantie ou condition explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, ou toute garantie ou condition implicite découlant de la conduite des affaires, des pratiques courantes et des usages du commerce.** Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit de PolyMask Corporation convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, le seul recours de l'utilisateur et l'unique obligation de PolyMask Corporation consistent, au gré de PolyMask Corporation, à remplacer le produit ou à en rembourser le prix d'achat. Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, la Compagnie 3M et PolyMask Corporation ne sauraient être tenus responsables des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de ce produit de PolyMask Corporation, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

3M

**Secteur industrie**
**Division des adhésifs et des rubans industriels**

**DISTRIBUÉ PAR :**

A.E. BLAKE SALES
LES VENTES A.E. BLAKE

Pour plus d'information veuillez nous contacter :
**à Montréal au 1-800-879-5748**
**à Toronto au 1-888-664-2643**
**www.aeblake.ca**

3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada.
Tous droits réservés. © 3M, 2008. BA-08-13242 0810-3716 F